



Lights Clear Coat Kit

Et sæt til at genskabe og forny klarhed og lysstyrke på all typer plast, polycarbonat eller makrolon lygter.



Egenskaber & Fordele

- 3K lak med fremragende vedhæftning på PC plast og organisk glas – Alsidig anvendelse
- Påvirker ikke plastens karakter – Bibeholder plastens mekaniske egenskaber
- Fremragende fordelingsevne – Perfekt finish
- Høj UV beskyttelse – Forebygger mod gulning af overfladen
- Pulveriserer ikke med alderen – Lang holdbarhed

Varenummer	Produkt	Lagerkode	Emballage
85792	Lights Clear Coat Kit	LCCK	Sætter indeholder: Light Clear Coat – Lak 200 ml Light Clear Coat – Hærdet 100 ml UV Beskyttelse 100 ml 2 x A1273 1S-MF Slibesvampe

Anvendelse

Til beskyttelse og genskabelse af polycarbonat plast mod gulning og afskalning efter fjernelse af skrammer og dybe ridser. Perfekt til auto- og motorcykellygter, marine- og campingkomponenter.

Brugsanvisning

1. Hele den gamle film fjernes.
2. Fjern eventuelle ridser med tørslibning, først med korn P240, så korn P400 og afslut med korn 600.
3. Afslut slibning med de vedlagte slibesvampe 1S-MF.
4. Overfladen affedtes med en vandbaseret rensesvæske.
5. Bland produktet i henhold til følgende:

Light Clear Coat Lak	2 dele i volumen
Light Clear Coat Hærdet	1 del i volumen
UV Beskyttelse	1 del i volumen
6. Bland grundigt og filtrer gennem filter – 5000 mesh.
7. Åbningstid: 90 minutter @ 20°C
8. Påfør med lak / clear coat pistol med 1,0 – 1,3 dyse ved 2,5 bar.
9. Påfør 2 lag, vent 30 sekunder mellem hvert lag.

Lagtykkelse: 25 / 40 mikron
Tørretid: 30 minutter ved 60°C eller 10-15 minutter med kort I.R.
10. Brug KENT Carbon Block for at fjerne eventuelle fejl og poler med KENT Ceramic Abrasive Polish med en medium hård slibesvamp.



Teknisk information

Base:	Akryl resin
Konsistens:	-
Farve:	Transparent – Alle dele
Lagerholdbarhed:	12 måneder (max 25°C)
Toldtarifnummer:	3208 2090
VOC:	580 g/l RFU

Åbningstid:	90 min. @ 20°C
Blande ratio:	2:1:1
Fortynder:	-
Påføringsafstand:	15 - 25 cm
Tørretid	30 min. ved 60°C eller 10 / 15 min. med kort I.R.
Filmtykkelse / tør:	35 - 45 mikron
Dækning:	Ikke bestemt
Antal lag:	2 lag
Tørretid mellem lag:	30 sekunder
Vådt-i-vådt:	Nej
Salt spray test:	-
Anvendelsestemperatur:	~ 20°C
Temperaturresistens:	Ikke bestemt
Vægtfylde:	0.98 g/ml +/- 0.05 (23°C) Lak 0.98 g/ml +/- 0.05 (23°C) Hærder 0.92 g/ml +/- 0.05 (23°C) UV Beskyttelse
Tørstofindhold:	46% Lak 50.41% Hærder 4.85% UV Beskyttelse



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenturope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde

Tlf. 49 17 78 88

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: kentsales.denmark@kenturope.com

REV: 24/03/2016