KENT

Transparent Waxcoat

Un revêtement à base de cire, offrant d'excellentes propriétés anticorrosion pour les cavités et surfaces ayant besoin d'une protection anticorrosion.

86160 28 TWB Transparent 1 Litre
86161 11 TWA Transparent Aérosol 500ml
84900 00 Buse Waxcoat avec extrémité métallique 60 cm

Caratéristiques

- Excellente résistance à la corrosion
- Propriétés auto-réparatrices
- Haute capacité de pénétration
- Peu d'odeur
- Ne coule pas, une heure après application
- Bonne adhésion

Avantages

- Protège la zone ou la pièce traitée contre la corrosion.
- Protection longue durée contre les dommages
- Procure une protection pour les zones difficiles d'accès.
- Utilisation agréable
- s'utilise en toute sécurité
- Multiples applications sur le véhicule

Applications

- Cavités de carrosserie automobile telles que portes, capots, bas de caisse et renforts.
- Bus & cars
- Remorques & Caravanes
- Pièces métalliques en général

Temps de séchage

Une couche liquide de 100 microns sera sèche au toucher après 105 minutes et sera complètement sèche en 5 heures.
Une couche de 100 microns avec aérosol sera sèche au toucher en 105 minutes et complètement sèche en 3,5 heures.

Instructions

Bien agiter le produit avant utilisation. Les surfaces doivent être propres, sèches , sans rouille ni graisse, utiliser Acrysol si nécessaire pour nettoyer et préparer les surfaces.

Le produit peut être appliqué à l'aide d'un pistolet électrique, pistolet à gravité ou pistolet à succion (GSH) de 3 à 6 bar.
Le produit peut s'appliquer aussi par brossage ou trempage.
Appliquer par couches successives avec l'aérosol jusqu'à obtention de l'épaisseur souhaitée.
Le produit ne doit pas être stocké à des températures inférieures à 10° C ni supérieures à 30° C.

DS620

Trucs & Astuces

S'assurer que les surfaces soient propres et exemptes de graisse avant utilisation.

ISOQAR UKAS 0026
Certificate No. 1427
ISO 9001:2008

Transparent Waxcoat

Informations Techniques

Description: Cire corps creux Transparente

Conservation: 24 mois

Condition de vente: Unitaire

Dangerosité (Aérosol): Extrêmement Inflammable

Couleur: Transparent (laiteux)

Conditionnement: Bidon 1Litre et Aérosol 500ml

Codes Label: 11 Aérosol; 28 Bidon

Résistance à la température : -25C° à +180C° (durci)

Viscosité (1L Bidon): DIN 53211 Coupe 4mm

20 à 30 secondes

Densité (1L Bidon): Ca 0.85 Kg/Litre

Densité (Aérosol): Ca 0.72 Kg/Litre

Code Douane: 3824 9097

MSDS: Oui

COV: 1L (bidon) 499g/L

COV: Aérosol 560g/L

Test de pliage (DIN 53152 +70C): pas de fissures, pas de perte d'adhésion

Test de pliage (DIN 53152 -30C): pas de fissures, pas de perte d'adhésion

Résistance une fois durci: eau, projection de sel, Huile, Base alcaline et acides

Test projection saline (DIN 50021 Ri 0)

Liquide (bidon) >1000 heures à 100 micron couche sèche

Aérosol >720 heures à 50 micron couche sèche

Produits Associés

Acrysol, Chiffons, Lubrifiants, Graisses

Données sécurité :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité

•Accessible via notre site web : 86160 86161 84900

•Ou disponible pour les professionnels sur simple appel

Afin de vous fournir l'équipement de protection personnelle adéquat pour l'utilisation de nos produits, KENT vous conseille de suivre les instructions indiquées sur nos produits. Les instructions sont destinées à votre protection et KENT vous propose une large gamme d'équipements de protection personnelle tels que vêtements, lunettes de protection, visières et masques respiratoires en conformité avec la législation européenne.

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresse société :
29 rue Charles Edouard Jeanneret – 78306 POISSY
IMMATRICULATION B 308 885 920
Immatriculation TVA FR 88 308 885 920
KENT est une marque déposée
Tous droits réservés.

KENT FRANCE SAS 29, rue Charles Edouard Jeanneret – Technoparc – 78306 Poissy
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© Kent France SAS.