KENT

Toughcoat

Toughcoat est un apprêt anti gravillon pouvant être peint et offrant une protection durable ainsi qu'un revêtement insonorisant.

Ref. N° .
86721 – Noir– TCB4
86722 – Gris– TCG4
86723 – Blanc– TCW4
Bouteille de 1L

Caractéristiques

- Une seule couche
- Se peint rapidement
- Reproduit la finition OEM
- 3 couleurs disponibles
- Formule épaisse
- 2 en 1 : Anti gravillon et apprêt
- Bouteille plastique
- Peut être sablé
- Hauts solides – 60%
- Séchage IR possible

Avantages

- Rapide et économique
- Gain de temps
- Réparation professionnelle
- Couleur adéquate
- Couvre les soudures et les coutures
- Réduit l'inventaire
- Plus léger et se déforme moins que les emballages en métal.
- Se mélange à la texture
- Faible COV

Applications

Toughcoat 3 peut être peint, il fournit une finition durable pour protéger les panneaux de carrosserie de véhicules contre la corrosion et les dégâts de jets de pierres.
Il permet également de peindre rapidement de laisser une application de revêtement unique et reproduit une finition OEM que l'on retrouve sur la plupart des véhicules. Il est disponible en noir, gris et blanc. En raison de son caractéristiques insonorisant , peut être également utilisé comme revêtement pour les parties intérieures et le compartiment moteur.

Puisque Toughcoat 3 peut être peint, il est idéal pour une protection anti gravillons sur les bas de caisse.

Instructions

1. Peut être utilisé sur un métal nu convenablement préparé (pour les revêtements aluminium, l'utilisation de Etch Primer est préconisée) et sur les surfaces peintes d'origine.
2. Bien nettoyer et dégraisser la surface peinte, poncer légèrement au P400 sur anciens revêtement et P180 sur métal nu.
3. Essuyer la zone entière avec Kent Acrysol et laisser sécher.
4. Bien agiter la bouteille avant utilisation.
5. Appliquer avec le pistolet KENTAqua Gun (86190) or Shutz Gun (34483), en ajustant la pression de l'air selon la finition souhaitée. Attendre 10-15 minutes entre les couches.
6. Bien nettoyer le pistolet après utilisation.

Séchage ~ 2 h à température normale ou 30 mn en chauffe (80° C).
Pour un meilleur résultat, il est conseillé d'utiliser un apprêt avant de recouvrir Toughcoat 3 de peinture.

Toughcoat peut être peint immédiatement une fois sec avec des peintures solvantées le jour de l'application. Si le produit est chauffé, la mise en peinture devra se faire une fois le panneau refroidi et mis à température ambiante.
Après 24 h, le panneau devra être légèrement abrasé avec un tampon de finition Nylon.
Ne peut pas être peint mouillé sur mouillé avec une peinture aquabase.

DS31

Trucs & Astuces

Plus ou moins de pression influera sur l'effet obtenu.

ISOQAR REGISTERED UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0026
ISO 9001: 2008

Toughcoat

Informations Techniques

Part Nº:	86721 – 86722 – 86723	**Remplace:**	Toughcoat 3
Couleur:	Noir, gris, blanc	**Base Résine:**	Alkyde
Description:	Toughcoat	**Epaisseur de couche:**	100 - 150 microns
Conservation:	24 mois	**Sec au toucher :**	15 minutes
Unité de vente :	EA	**Temps de séchage:**	10 – 15 minutes
COV:	468 g / Litre (Black)	**Mouillé sur mouillé:**	Seulement avec de la peinture acrylique
COV :	455 g / Litre (Grey)		
COV :	450 g / Litre (White)	**Pression d'utilisation:**	1 – max. 5 Bar
Stock Code:	TCB4, TCG4, TCW4	**Ap. Temp:**	-20ºC to +90ºC
Code douane:	32089091	**Séchage**:	30min à 80° C
MSDS:	Oui		2h à 20° C

Aqua Gun, Shutz Gun, Waxcoat (CWX), Acrysol
COV marking:

2004/42/IIB(e)(840)468 - BLACK
2004/42/IIB(e)(840)455 - GREY
2004/42/IIB(e)(840)450 - WHITE

Produits Associés:

Segments de marché **Primaire** **Secondaire**

Données sécurité :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité

Accessible via notre site web : 86721 86722 86723

Ou disponible sur simple appel

Afin de vous fournir l'équipement de protection personnelle adéquat pour l'utilisation de nos produits, KENT vous conseille de suivre les instructions indiquées sur nos produits. Les instructions sont destinées à votre protection et KENT vous propose une large gamme d'équipements de protection personnelle tels que vêtements, lunettes de protection, visières et masques respiratoires en conformité avec la législation européenne. Pour toute question ou conseil, contactez-nous pour la FRANCE au 01 82 03 02 15 pour la BELGIQUE au n° 010 48 76 40, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Termes & Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable KENT France SAS ou de KENT Belux sprl. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et de KENT Belux sprl et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS et KENT Belux sprl maintiennent leurs publications à jour, cependant leurs responsabilités ne sauraient être engagées en cas de négligence ou toute autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute autre conséquence liée à l'usage de ces informations. KENT est une marque déposée, tous droits réservés.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 2 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587