

## Body Finish Paint

Body Finish Paint est un revêtement acrylique monocomposant de grande qualité et à séchage rapide, spécialement développé pour une application sur métal neuf ou réparé pour lui redonner sa finition d'origine.



### Caractéristiques et Avantages

- Body Finish Paint tire sa grande valeur du fait qu'il mette fin au long temps de séchage et d'évaporation des revêtements à base d'eau. Il permet aux ateliers carrosserie de gagner du temps car le produit peut s'utiliser directement sans mélange préalable et est prêt en 20 min sans chauffage.
- Body Finish Paint est compatible avec la plupart des systèmes de peintures : à base d'eau ou de solvants.
- Le produit est prêt à l'emploi et ne génère pas de gâchis par surplus considéré comme déchet chimique.
- Ne nécessite pas d'utilisation de pistolet devant être nettoyé par la suite.

P/N	Produit	S/C	Conditionnement
85987	Body Finish Paint Grey (Gris)	BF7042	500 ml aérosol
85988	Body Finish Paint Green (Vert)	BF7033	500 ml aérosol
85989	Body Finish Paint Beige (Beige)	BF7034	500 ml aérosol

### Application

Body Finish Paint a été spécialement développé pour les secteurs : automobile, PL et agricole car il représente la solution idéale pour la finition des parties métalliques remplacées ou réparées telles que panneaux intérieurs, panneaux arrières, plancher, capot intérieur, montant de pare brise...

Cependant, Body Finish Paint peut également être utile en industrie pour la peinture de machines ou application d'une couche de protection contre la corrosion.

### Instructions

1. S'assurer que la surface est sèche, propre et exempte de graisse.
2. Déglacer la surface et nettoyer avec KENT Acrysol. Traiter toute surface plastique au préalable avec le promoteur d'adhésion KENT.
3. Bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes avant utilisation.
4. Pulvériser jusque 2 couches sans temps d'attente entre elles à environ 10-15 cm de distance.
5. Des couleurs variées peuvent être appliquées mouillé sur mouillé.
6. Après utilisation, pulvériser aérosol tête en bas pour nettoyer la buse.



## Informations Techniques

<b>Base :</b>	Résine acrylique moderne
<b>Couleur :</b>	Gris RAL 7042 Vert RAL 7033 Beige RAL 7034
<b>Consistance :</b>	Fluide
<b>Conservation :</b>	30 mois
<b>Code douane :</b>	3208 20 91
<b>COV :</b>	Gris 680g/L Vert 694 g/L Beige 691g/L

---

<b>Gravité spécifique (Base) :</b>	~1.07 – 1.10 nominal à 20° C (Gris).	
<b>Temps de séchage :</b>	2h selon épaisseur	
<b>Épaisseur film sec :</b>	2 couches rapprochées, min. 40µ sec	
<b>Temps de séchage entre couche :</b>	~ 5 - 10 min, selon l'épaisseur de la couche et de la température	
<b>Hors poussière :</b>	10-15 min (20° C / 65% RH)	
<b>Couverture :</b>	1m <sup>2</sup> par aérosol, selon l'épaisseur de la couche	
<b>Nombre de couche :</b>	2 couches légères	
<b>Test au brouillard salin :</b>	540+ heures ASTM G 85	
<b>Résistance temp. :</b>	Jusqu'à +80° C	
<b>Températures d'application, :</b>	+15 à +35° C	
<b>Distance d'application :</b>	10 - 15 cm	
<b>RAL :</b>	Gris proche du RAL 7012	Rouge proche du RAL 3011
	Noir proche du RAL 9011	Bleu proche du RAL 5009
	Blanc proche du RAL 9003	Jaune proche du RAL 1024



FDS disponible sur [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)

### Termes et Conditions

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.  
**KENT France SAS pour la marque KENT.**

### Adresses sociétés :

**KENT France SAS:**  
29, rue Charles Edouard Jeanneret  
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

**KENT Belux SRL/BV:** pour la marque KENT.  
Adresse de société:  
Building Quatre Bras  
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem  
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret  
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)

© **KENT BELUX SRL/BV** Building Quatre Bras

Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem

Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53

[www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)

REV: 04.05.2020